



TMU 84 NG

Traitement multi-usages de préservation des bois

Description	<ul style="list-style-type: none">• Préventif et curatif.• Insecticide et fongicide.• Formule enrichie : anti-termites et anti-bleuissement en service**.• Facile d'application.• Excellente pénétration.• Prêt à l'emploi.• Non gras. Incolore et sans odeur.• Non inflammable.
Propriétés	<p>Préventif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Insectes : capricornes, vrillettes, lyctus, termites.• Champignons de pourriture cubique et de discoloration du bois (bleuissement en service**). <p>Curatif :</p> <ul style="list-style-type: none">• Insectes : capricornes, vrillettes, termites***. Élimine tous les insectes en profondeur et empêche toute réinfection.
Destination	<p>Bois intérieurs sains ou attaqués : supports verticaux et horizontaux (lambris, escaliers, parquets, meubles...).</p> <p>Bois extérieurs sains ou attaqués : supports verticaux (bardages, huisseries...) hors feuillus.</p> <p>Efficace pour les classes d'emploi : 1, 2 et 3a.</p>
Caractéristiques techniques	<p>Teinte : incolore après séchage.</p> <p>Température d'application : +5°C à +35°C.</p> <p>Conditionnement : 2,5 litres - 10 litres - 200 litres -1000 litres.</p> <p>Permethrine : 0.250 % en masse IPBC : 0.250 % en masse Propiconazole : 0.250 % en masse</p> <p>Peut déclencher une réaction allergique.</p>
Préparation du support	<p>S'applique sur un bois nu, sec, propre, dépoussiéré, décapé ou poncé sans aucune trace d'ancien revêtement.</p> <p>Sur un bois attaqué : sonder, bûcher**** les bois de fortes sections ou brosser les parties attaquées et friables à l'aide d'une brosse en laiton.</p>
Matériel d'application	Injection sous pression, pinceau, aspersion avec pulvérisateur de jardin, trempage (nous consulter).
Recommandations avant application	<p>Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage.</p> <p>Ne pas utiliser le traitement près d'une source de chaleur.</p> <p>Ne pas traiter les ruches.</p> <p>Agiter le produit avant application.</p> <p>Ventiler la zone d'application.</p>
Dilution	TMU 84 NG s'emploie pur sans aucune dilution, ni mélange avec un autre produit.

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Sur bois neufs et sains : badigeonner abondamment jusqu'à saturation du support ou asperger avec un pulvérisateur de jardin en prenant soin de régler la buse afin de ne pas provoquer un brouillard. Insister sur les abouts. • Sur bois attaqués : sonder puis bûcher (éliminer les parties vermoulues). Renforcer ou remplacer les parties trop fragilisées. Badigeonner, pour les bois de faibles sections, à saturation en particulier sur les abouts. • Sur bois très attaqués : percer en quinconce tous les 20 cm pour les grosses sections et tous les 40 cm pour les plus petites sections puis injecter TMU 84 NG. Terminer par un badigeonnage de surface. <p>Peut s'employer par trempage, nous consulter.</p>
Rendement	5 m ² par litre soit une consommation de 200 ml par m ² .
Séchage et recouvrabilité	<p>Séchage complet à cœur : 24/48 heures dans les conditions normales de température et d'hygrométrie. Recouvrable par une finition solvantée : au bout de 4 heures. Recouvrable par une finition aqueuse : dès sec au toucher.</p> <p>Non gras, TMU 84 NG peut être recouvert après séchage complet par les produits de protection Durieu/Owatrol. Compatible avec tout autre produit mono ou bi composant de finition.</p>
Nettoyage du matériel	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
Stockage	Minimum 3 ans dans son emballage d'origine fermé. Craint le gel. Produit réversible : s'il vient à geler, il suffira d'agiter TMU 84 NG pour retrouver toute son efficacité. Ne pas déverser de produit dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser les emballages.
Sécurité	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p> <p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	Septembre 2020

*Même fabricant

** Sur bois déjà posé.

*** Concernant les termites, l'action curative sera mise en œuvre par un professionnel qualifié qui traitera impérativement les sols et les murs. Les bois termités, selon leur état d'infestation, devront être ou non remplacés.

**** Il est conseillé de renforcer ou remplacer les parties trop endommagées qui seraient fragilisées et n'offriraient plus une garantie de résistance suffisante.

Les informations exposées d'ontre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**